



NUESTRAS CERTIFICACIONES



ACEITE PREVENTIVO RUST-X 145 A-EX

+35 AÑOS
DE EXPERIENCIA
+1000 CLIENTES
EN TODO EL MUNDO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Los aceites RUST-X EX Grado Exportación, tienen productos químicos que proporcionan una protección más alta, rápida y duradera a los componentes metálicos de las atmósferas salinas durante el transporte marítimo, así como en almacenamiento a largo plazo. Los aceites RUSTX contienen productos químicos VCI, que funcionan tanto en fase de contacto como en fase de vapor y protegen los componentes por su doble acción.

RUST-X 145 A Ex, es un aceite ligero para la prevención de la corrosión. Proporciona un recubrimiento antioxidante seco

en las partes donde es aplicado. El producto tiene un punto de inflamación alto y se puede utilizar para la protección del acero laminado en frío, componentes del motor, así como el equipo grande donde los almacenamientos abiertos son requeridos. La acción VCI del aceite lo hace adecuado para ser rociado dentro de equipos huecos, tales como: calderas, intercambiadores de calor, reactores, tanques de almacenamiento, tuberías, etc. Las partículas VCI se evaporan y alcanzan superficies difíciles de alcanzar, en las que el aerosol directo no puede alcanzar y protege el equipo de la corrosión.

PARA USO EN:

- » Se puede utilizar para los componentes del motor que requieren lubricación ligera, así como protección más larga. Ideales para engranajes, ejes, cigüeñales, cajas de engranajes, bloques de motor, piezas forjadas, tubos de acero, cables y rodamientos.

PRESENTACIÓN:

- » Cubeta de 26 L
- » Barril de 210 L

CARACTERÍSTICAS:

- » Ligera lubricación al tacto.
- » Buena cobertura debido a su baja viscosidad, alta flotabilidad y altas propiedades de penetración.
- » Menor consumo debido a la película delgada.
- » No contamina los líquidos de corte.
- » Excelentes propiedades contra ambientes salinos y ácidos.
- » Compatible con aceite de motor y aceite de engranajes.
- » Removedor de huellas dactilares.
- » Película lavable no pegajosa.

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE ANÁLISIS	VALOR
Color	Visual	Ámbar claro
Viscosidad @ cSt @ 40°C	ASTM D 445	100~ cSt
Peso Específico	ASTM D 1298	0.78 - 0.83
Punto de inflamación	ASTM D 92	220 °C
Área de cobertura (sgm/Lt)	-	25 - 50
Espesor de capa	IS 2074	10 - 12 micrones

PROPIEDADES PREVENTIVAS DE CORROSIÓN	MÉTODO DE ANÁLISIS	VALOR
Protección contra salpicaduras	ASTM B 117	96 h +
Protección contra salpicaduras en empaque VCI	ASTM B 117	120 h +
Cámara de humedad	ASTM D 1748	720 h +
Tiempo de protección en interior (sin empaque)	-	2 meses
Tiempo de protección en interior (con empaque)	-	2 años
Tiempo de protección en interior (con empaque VCI)	-	Más de 5 años

MÉTODO DE APLICACIÓN:

La inmersión es el mejor método para establecer una capa uniforme en el componente. Pueden usarse otros métodos, tales como: rociados con una pistola de aire, electrostáticos, cepillado e inmersión. Es importante que la superficie completa del componente esté recubierta con aceite

antioxidante. Usar guantes mientras se manipulan los componentes, así como el embalaje inmediato. En caso de que los componentes transporten aceites de corte o agua de procesos anteriores, se recomienda la deshidratación con CL005 antes de aplicar el aceite preventivo.



CONTACTO

gerente.ventas@breddcastore.com
Cel. (442) 207 5032